




- 配施易通用瓷砖胶粘剂
PCI Pericol General
- 配施易高级瓷砖胶粘剂
PCI Pericol Super
- 配施易高弹性瓷砖胶粘剂(白色)
PCI Pericol Flexible



应用领域

应用领域	适用性		
	配施易通用瓷砖胶粘剂	配施易高级瓷砖胶粘剂	配施易高弹性瓷砖胶粘剂
室内	✓	✓	✓
室外		✓	✓
墙砖	✓	✓	✓
地砖	✓	✓	✓
用于配施易找平砂浆之上(干式粘贴)	✓	✓	✓
混凝土上	✓	✓	✓
地面抹灰上	✓	✓	✓
墙体抹灰上	✓	✓	✓
石膏纤维板上	✓	✓	✓
用于浴室内配施易2K超能防水浆料之上		✓	✓
用于游泳池配施易2K超能防水浆料之上			✓
立面上		✓	✓
非玻化砖	✓	✓	✓
半玻化砖	✓	✓	✓
完全玻化砖	✓	✓	✓
玻璃马赛克			✓
天然石材			✓

注 ✓: 适合应用。



产品特征

- 单组分预拌干砂浆，易于施工。
- 配施易通用瓷砖胶粘剂可以承受 0 °C到50°C的温度变化，适应范围广。
- 配施易高级瓷砖胶粘剂和配施易高弹性瓷砖胶粘剂(白色)可以承受 -30 °C到70°C的温度变化，适应范围广。



材料

- 成分：干粉混合物，不含任何石棉和矿物纤维，施工过程中不会产生任何有害性的硅灰粉。
- 储存和保质期：干燥下储存，10个月。
- 包装：20公斤。
- 加水量：见包装



基材处理

- 确保基面平整、结实、洁净、无油污、无粉尘及其它污染物，基材污染会影响产品的粘接性能。配施易室内瓷砖胶粘剂的施工至少在墙面抹灰7天后进行或者在使用配施易抹面砂浆找平后3天进行。如遇高温干燥天气，应提前湿润墙面并晾干至无明水。
- 在吸水性很强的水泥类基材上先使用配施易202型界面剂处理。请参考下表。

可选	必须
强吸水性基面	✓
非吸水性基面	✓
粉状基面	✓
石膏基面	✓
增加瓷砖胶粘剂开放时间	✓



施工步骤

搅拌

- 按比例将清水倒入洁净的容器中，然后加入配施易瓷砖胶粘剂粉料，搅拌3分钟至均匀膏状。
- 静置2分钟，再搅拌30秒即可使用。

粘贴瓷砖

- 使用直边抹刀将砂浆抹到基材上。
- 用齿形抹刀梳理，依据瓷砖大小和胶粘剂类型梳理出2 - 15mm厚的薄层砂浆。将瓷砖揉压在涂有齿条形瓷砖粘结剂的基面上，用工具轻轻敲打瓷砖，使其牢固粘结在基面上。
- 每次只抹适量砂浆，以便在开放时间内在砂浆层上全部粘贴上瓷砖。当瓷砖胶表面已经干化，不能用水再润湿，否则将形成很弱或非粘接的层面。
- 假如是在室外或游泳池粘贴瓷砖，请在瓷砖背面也涂满胶粘剂再粘贴。