



■ 配施易家用窄缝彩色防霉填缝剂  
PCI Pericolor Narrow

■ 配施易家用宽缝彩色防霉填缝剂  
PCI Pericolor Wide




### 应用领域

应用领域	适用性
室内	✓
室外	✓
墙砖	✓
地砖	✓
缝宽 1 - 6 毫米 (窄缝型)	
缝宽 5 - 20 毫米 (宽缝型)	✓

应用领域	适用性
民居建筑, 商业大楼	✓
非玻化砖	✓
玻化砖	✓
完全玻化砖	✓
玻璃马赛克	✓

应用领域 注 ✓: 适合应用。



### 产品特征

- 单组分预拌干砂浆, 易于施工。
- 可以承受 -30°C到70°C的温度变化, 适应范围广。



### 可供选择颜色

- |                                    |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> No. 30白色  | <input type="checkbox"/> No. 21淡灰色 | <input type="checkbox"/> No. 31中灰色 |
| <input type="checkbox"/> No. 47深灰色 | <input type="checkbox"/> No. 27浅褐色 | <input type="checkbox"/> No. 05棕色  |
| <input type="checkbox"/> No. 17淡粉色 | <input type="checkbox"/> No. 48薄荷绿 | <input type="checkbox"/> No. 13淡蓝色 |



### 材料

- 成分: 含有聚合物的干粉混合物, 不含任何石棉和矿物纤维, 施工过程中不会产生任何有害性的硅灰粉。
- 储存和保质期: 干燥下储存, 10个月。
- 包装: 20公斤, 5公斤 (仅限于窄缝填缝剂)。



### 施工

- 施工温度: 5°C - 40°C。
- 可施工时间: >1小时 (35°C)。
- 加水量: 见包装。



### 基材处理

- 清洁瓷砖表面及瓷砖之间的缝隙, 除去灰尘和已干透的薄层砂浆。



### 施工步骤

#### 搅拌

- 按比例将清水倒入洁净的容器中, 然后加入配施易窄缝型彩色防霉填缝剂粉料, 搅拌3分钟至均匀膏状。
- 静置2分钟使得添加剂充分溶解, 再搅拌30秒即可使用。

#### 填缝

- 先在某处放上一团填缝砂浆, 然后使用橡胶填缝抹子以一个小角度将填缝砂浆压入瓷砖之间的缝隙。
- 使用一个清洁的橡胶填缝抹子清除多余的填缝砂浆。等待填缝砂浆固化15分钟 (取决于温度和湿度) 后才能将瓷砖擦除干净。
- 对于边角处, 使用铲子边缘清除多余的填缝砂浆。
- 将一桶清洁的水放在身边, 必要时再换一桶。取一块湿海绵置于瓷砖缝隙上, 拉动海绵向着自己的方向移动。必要时可重复一次。但要小心不能将填缝砂浆刮出来。
- 填缝24小时后, 方可行人。将白醋兑水混合, 用来拖洗瓷砖表面, 以清除尘埃和多余的填缝剂, 然后再用清水冲洗。接下来的三天, 每天使用清水润湿填缝一次。